

SPRAY ZINCO CHEMISOL

Spray Zinco **CHEMISOL** é um spray de reparação de zinco de alta qualidade para reparar pequenos danos em superfícies de aço galvanizado por imersão.



- ✓ **Secagem rápida**
- ✓ **Boa cobertura**
- ✓ **Resistente aos raios U.V. sem desvanecer**
- ✓ **Boa dureza superficial**
- ✓ **Resistente a gasolina, produtos químicos e influências climáticas**
- ✓ **Resistente ao desgaste e a arranhões**
- ✓ **Excelente aderência**

APLICAÇÕES

Recomendado para utilização em portas, ligações para tubos, cercas e vedações, calhas, tubos de escoamento, barreiras de proteção e contentores.

INDICAÇÕES

A superfície deve estar limpa, seca e desengordurada.

Deve remover o verniz velho e solto e a ferrugem lixando a superfície.

O spray deve estar à temperatura ambiente. A melhor temperatura de utilização é entre 15°C e 25°C. Antes de usar, agitar a lata de spray por 2 minutos e pulverizar uma amostra.

Distância da superfície a ser tratada deve ser de aproximadamente 25 a 30 centímetros.

INSTRUÇÕES

Aplicar o Spray Zinco **CHEMISOL** em várias camadas finas, e esperar pelo menos 5 minutos entre cada uma. Antes de aplicar a camada seguinte, deve agitar novamente a lata de spray. Quando desejado, depois do Spray Zinco **CHEMISOL** estar seco, pode ser aplicado um verniz. Após o uso, limpar a válvula (virar a lata ao contrário e pressionar o bocal por aproximadamente 5 segundos até que liberte apenas gás).

O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, da humidade do ar e da espessura de produto aplicada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base	Resina Acrílica
Percentagem de solvente EU-VOC	≈ 93% w/w
Percentagem de substâncias sólidas	≈ 7%
Rendimento	0.75 g/segundos
Cobertura	1,25 a 1,75 m ²
Tempo de secagem	Entre 5 e 10 minutos
Toque	Entre 10 e 20 minutos
Endurecimento	Após 2 horas
Resistência à temperatura	Até 110°C

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura é mais elevado quanto mais baixas forem a temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do produto.



SAP	ml	Validade			EAN
CHC070103	400	10 anos	Prateado	6	5604630052009

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.