

TINTA METALIZADA CHEMISOL

Tinta Metalizada **CHEMISOL** é um spray de tinta de alta qualidade e secagem rápida, com efeito metalizado.



- ✓ **Secagem rápida**
- ✓ **Resistente ao desgaste**
- ✓ **Resistente a influências climatéricas**
- ✓ **Excelente cobertura**

APLICAÇÕES

Recomendado para madeira, metal, vidro, pedra e vários tipos de plástico.

INDICAÇÕES

A superfície deve estar limpa, seca e desengordurada.

Deve remover o verniz velho e solto e a ferrugem, lixando a superfície.

Para obter o melhor efeito metalizado, aplicar uma camada de primário branco.

Quando se trata de superfícies de plástico, aplicar primeiro uma camada de primário para plástico antes de aplicar o primário branco. Depois de seco, lixar a camada de base (grão 600).

O spray deve estar à temperatura ambiente. A melhor temperatura de utilização é entre 15°C e 25°C. Antes de usar, agitar a lata de spray por 2 minutos e pulverizar uma amostra. Usar a uma distância de aproximadamente 25 a 30 centímetros da superfície a ser tratada.

INSTRUÇÕES

Aplicar a Tinta Metalizada **CHEMISOL** em várias camadas finas. Antes de aplicar a camada seguinte, deve agitar novamente a lata de spray.

O efeito metálico é reforçado quando se usa uma primeira camada de Spray para Jantes **CHEMISOL** e quando se aplica uma camada de acabamento de verniz acrílico.

Após o uso, limpar a válvula (virar a lata ao contrário e pressionar o bocal por aproximadamente 5 segundos até que liberte apenas gás).



O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, da humidade do ar e da espessura de produto aplicada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base	Nitrocelulose
Porcentagem de solvente EU-VOC	≈ 84% w/w
Conteúdo sólido	≈ 16% w/w
Cobertura	1,25 a 1,75 m ²
Tempo de secagem	Depois de 5 a 10 minutos
Toque	Após 10 a 20 minutos
Endurecimento	Após 2 horas
Resistência à temperatura	Até 110°C

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura é mais elevado quanto mais baixas forem a temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do produto.



SAP		ml	Validade		EAN
CHC060601	Azul	400	10 anos	6	5604630051934
CHC060602	Vermelho	400	10 anos	6	5604630051941
CHC060603	Preto	400	10 anos	6	5604630051958

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.