SILICONA BAÑOS Y COCINAS CHEMISIL

Silicona Baños y Cocinas **CHEMISIL** es un sellador monocomponente de bajo módulo y cura en contacto con la humedad atmosférica.

- ✓ **Excelente adhesión y alta adaptación al movimiento**
- ✓ **Rápida formación de película**
- ✓ **Buena durabilidad de sellado y no pierde volumen**
- ✓ **Fuerte acción fungicida, evita la formación de moho y bacterias, mismo en las zonas más húmedas**
- ✓ **Forma una goma elástica y resistente a los rayos U.V. y a las condiciones atmosféricas**

APLICACIONES

Recomendado para uso en baños, cocinas, barcos y DIY. Sellado de bañeras, duchas, instalaciones sanitarias, lavabos, fregaderos y otras instalaciones expuestas a la humedad. Buena adhesión sobre materiales no porosos, tales como, vidrio, aluminio, elementos vitrificados.

INDICACIONES

Para aplicar en sustratos porosos, como el hormigón, es necesario limpiar mecánicamente la superficie con cepillos o discos de pulido.
Aplicar la silicona con la ayuda de una pistola de acuerdo con el espesor de la junta y alise, antes que se forme una película. La silicona antes de curar se puede limpiar con un disolvente, una vez curada, solo se puede eliminar mecánicamente.
En algunos materiales puede haber problemas de adhesión y, por eso, recomendamos realizar pruebas previas.

INSTRUCCIONES

Las superficies deben estar bien limpias y secas, desengrasadas y libres de partículas friables que puedan dificultar la adhesión. Las superficies deben ser limpias con alcohol o con un producto de limpieza compatible con el material.

1º Coloque la boquilla en el cartucho y córtela al ancho de junta deseada.

2º Presione el sellador con la pistola de aplicación para cubrir toda la junta a la perfección, y que sus flancos permanezcan llenos.

3º Extender con una espátula redondeada.

Las juntas muy profundas deben llenarse con material de relleno, evitando que el sellador adhiera al fondo. Cualquier cambio debe hacerse antes del final del tiempo de formación de la película.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Composición	Elastómero de silicona con sistema de reticulación ácido
Aspecto	Pasta tixotrópica
Formación de película	15 – 35 minutos
Velocidad de secado	2 – 4 mm/24h
Temperatura de aplicación	+ 5°C hasta + 40°C
Dureza (producto secado)	15-20 ShA
Resistencia a la tracción (producto secado)	1.0 – 1.2 Mpa.
Módulo 100% elástico	0.2 – 0.3 Mpa.
Elongación de rotura (producto secado)	500 – 700 %
Resistencia a la temperatura en servicio (producto secado)	De - 50°C a + 150°C
Caducidad	12 meses

Estos valores pueden variar según factores ambientales como la temperatura y la humedad. El tiempo de secado es mayor cuanto más baja sea la temperatura y la humedad y cuanto mayor es el espesor del producto.

SAP		RAL	ml		EAN
CH01210000	Transparente	-	300	24	5608907602430
CH01210001	Blanco	9010	300	24	5608907602423

Nota: La información técnica proporcionada, ya sea verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual y debe considerarse como una colaboración sin compromiso. El uso del producto está fuera de nuestro control, por eso, rechazamos cualquier responsabilidad por su uso inadecuado. El cliente es responsable de confirmar y evaluar (mediante pruebas) si el producto es adecuado al proceso y al tipo de uso en cuestión. Nuestro propósito es exclusivamente garantizar la calidad de los productos, de acuerdo con nuestros estándares.