

TINTA ALTA TEMPERATURA CHEMISOL

Spray Alta Temperatura **CHEMISOL** é um spray de tinta de alta qualidade para o tratamento de superfícies expostas a temperaturas muito elevadas.



- ✓ Resistente a temperaturas até 600°C com picos de 800°C
- ✓ Excelente aderência
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Resistente a combustíveis, químicos e influências climática

APLICAÇÕES

Recomendado para superfícies tratadas e não tratadas expostas a altas temperaturas.

INDICAÇÕES

A superfície deve estar limpa, seca e desengordurada.

Deve remover o verniz velho e solto e a ferrugem, lixando a superfície. Não aplicar qualquer primário.

O spray deve estar à temperatura ambiente. A melhor temperatura de utilização é entre 15°C e 25°C. Antes de usar, agitar a lata de spray por 2 minutos e pulverizar uma amostra. Usar a uma distância de aproximadamente 25 a 30 centímetros da superfície a ser tratada.

INSTRUÇÕES

Aplicar o Spray Alta Temperatura **CHEMISOL** em várias camadas finas e esperar pelo menos 5 minutos entre cada uma. Antes de aplicar a camada seguinte, deve agitar novamente a lata de spray. Deixe secar à temperatura ambiente durante 1 hora. A seguir, aquecer durante 30 a 60 minutos (160°C) a fim de endurecer a camada de tinta.

Desenvolve-se fumo durante o processo de endurecimento da tinta.

Depois de usar, limpar a válvula (virar a lata ao contrário e pressionar o bocal por aproximadamente 5 segundos até que liberte apenas gás).

O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, da humidade do ar e da espessura de produto aplicada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base	Resina de Silicone
Cobertura	1,5 a 2 m ²
Tempo de secagem	10 a 20 minutos
Toque	Após 10/15 minutos
Endurecimento	Depois de 30 a 60 minutos (160°C)
Resistência à temperatura	600°C com picos de 800°C
Validade	10 anos (data de produção impressa na lata)

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura é mais elevado quanto mais baixas forem a temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do produto.

SAP		ml		EAN
CHC060200	Transparente	400	6	5604630051415
CHC060201	Preto	400	6	5604630051385
CHC060202	Branco	400	6	5604630051392
CHC060203	Antracite	400	6	5604630051408
CHC060204	Prateado	400	6	5604630051422

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controle, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.