CHEMIPUT MASILLA REFRACTORIA

CHEMIPUT

Masilla Refractoria

REFRACTORY PUTTY

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CHEMIPUT Massa Refractária es un sellador refractario a base de silicatos resistente a muy altas temperaturas (hasta 1500ºC).

CARACTERÍSTICAS

- Calidad profesional
- Resistencia a la temperatura hasta 1500ºC
- Alta calidad
- No se agrieta
- Libre de solventes y siliconas
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales porosos utilizados en la construcción y el metal
- Caducidade 24 meses

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	
Resistencia Termica	1500ºC
Consistencia	Pasta tixotrópica
Color	Preto
Densidad	1.85 g/ml

Resultados probados en el laboratorio.

APLICACIONES

Sellado y reparación de grietas y juntas inmóviles en hornos, estufas, calderas, barbacoas y juntas en contacto con fuego directo.

Sellado y colocación de ladrillos refractarios, paneles ignífugos, chimeneas, tubos de escape.

Sellado y montaje de estufas, hornos, barbacoas, calentadores y otros equipos sujetos a altas temperaturas.

Reparación de fisuras y sellado de juntas inmóviles sometidas a altas temperaturas.

Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción porosos y los materiales porosos utilizados en la construcción y el metal.

MÉTODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN

- Las superficies deben estar muy limpias y secas, desengrasadas y libres de partículas friables que puedan dificultar la adherencia.
- Verificar la compatibilidad de la Masa Refractaria con los sustratos.

APLICACIÓN

- La temperatura de aplicación debe estar entre +5°C y +35°C.
- Cortar la punta y colocarla en el cartucho. Se recomienda que este corte se realice a 45°C, en el diámetro requerido para sellar la junta.
- La masilla refractaria se puede aplicar con pistola manual o neumática.
- Aplicar el producto y dejar secar durante 24-48 horas, protegiéndolo del agua.
- Luego del secado, aumentar gradualmente la temperatura hasta alcanzar los 200ºC aproximadamente, por un tiempo aproximado de 2 horas, de esta forma el producto se endurece por completo y alcanza sus máximos beneficios.

LIMPIEZA

- Las herramientas se pueden limpiar con agua antes de que se seque el sellador.
- Después del curado, sólo puede ser removido por acción mecánica.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para obtener más información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos, el usuario debe consultar la versión más reciente de la Hoja de datos de seguridad del material que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar en un ambiente fresco, seco y bien ventilado entre +5°C y +25°C, lejos de fuentes de calor y humedad.
Vida útil 24 meses si se almacena en las condiciones recomendadas, ya que puede acortar el plazo.

EMBALAJE

SAP	ESPECIFICACIÓN	VOLUME L		EAN
CH13010001	CHEMIPUT MASSA REFRACTÁRIA 1500ºC PRETO	300	12	5608907432594

Nota: Esta ficha técnica anula y reemplaza otras emitidas anteriormente para el mismo producto. La información técnica proporcionada, verbalmente o por escrito, se basa en nuestro conocimiento actual, proporcionado de buena fe y respaldado por diversas pruebas de laboratorio. Teniendo en cuenta la diversidad de factores que pueden afectar al producto durante su uso, así como las diversas técnicas de aplicación, el usuario es responsable de confirmar y realizar sus propias pruebas y experimentos, si el producto es adecuado para el proceso y tipo. de uso en cuestión. Por estos motivos, cualquier aplicación del producto se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no pudiendo CHEMITOOL-LUSAVOUGA S.A. será responsable de cualquier pérdida o daño, directo o indirecto que resulte de la aplicación. Todas las características, especificaciones e imágenes de productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

CHEMITOOL
Avenida Europa, 375 3800-533 Cacia PORTUGAL
+351 234 915 010
www.chemitool.com