

COLA TERMOFUSÍVEL CHEMIGLU

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola de Termofusível CHEMIGLU Adesivo universal transparente de colagem a quente, especialmente adequado para colagem rápida com sistema de aplicação com pistola de injeção.

PROPRIEDADES

- ✓ Viscosidade média.
- ✓ Inodoro.
- ✓ Cor transparente.
- ✓ Boa estabilidade térmica.
- ✓ Alto agarre inicial.
- ✓ Fácil de usar
- ✓ Não requer limpeza

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Propriedades	Valor	Norma
Base química	Copolímeros de EVA e resinas sintéticas.	-
Aparência	Barras solidas	
Dimensões	300 x 11,5 mm (Ø)	
Viscosidade de Brookfield (180°C, TR9-20rpm)	8.500 – 11.000 mPa·s	UNE-EN 12092
Temperatura de amolecimento (R&B):	92°C a 96°C	UNE-EN 1238
Temperatura de aplicação	170°C a 210°C	-

Resultados ensaiados em laboratório.

APLICAÇÕES

Este produto é adequado para utilização numa grande variedade de indústrias calçado, estofos, eletrónica, embalagem, metais, couro, cerâmica, porcelana, a maioria dos plásticos, madeiras duras e macias, papel, cartão, tecido, alvenaria etc.

Também é ideal para tarefas de bricolage, reparos domésticos e trabalhos manuais.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO

- As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livres de partículas friáveis que possam dificultar a aderência.
- O produto é aplicado por pistola termofusível, conforme instruções do fabricante.

APLICAÇÃO

- Colocar o tubo de cola na parte de trás da pistola;
- Pressionar o gatilho várias vezes até que a cola fique firmemente colocada no tubo de entrada;
- Deixar a pistola de cola aquecer por aproximadamente 5-7 minutos;
- Pressionar o gatilho até a cola fluir na ponta da pistola. Não espalhe a cola sobre a superfície;
- Pressionar as superfícies logo após a aplicação;
- Desligar a pistola de cola quando terminar.

RESTRIÇÕES DE USO

Não é adequado para aplicações em contacto direto com PVC macio, PE e PS.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



Para mais informações e conselhos sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, o utilizador deve consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança do Material que contém os dados físicos, ecológicos e toxicológicos e outros relacionados com a segurança.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

Armazenar num ambiente fresco, seco e bem ventilado, entre os +5°C e + 25°C, afastado de fontes de calor e humidade.

Validade 48 meses se armazenado nas condições recomendadas, pois pode reduzir o prazo.

EMBALAGEM

SAP	ESPECIFICAÇÃO		Peso embalagem		EAN
CH16010001	CHEMIGLU COLA TERMOFUSÍVEL TRANSPARENTE Ø12X300MM	20	1Kg	Transparente	5608907535530

Nota: Esta ficha técnica anula e substitui outras anteriormente emitidas para o mesmo produto. As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual, sendo prestadas de boa fé e apoiadas por vários testes de laboratório. A utilização do produto está fora de nosso controlo, recusando toda a responsabilidade pelo uso inadequado. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (por teste na obra) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. Todas as características, especificações e imagens de produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.